

# ANWENDUNG VON DOPPO AMBIENTE WAND BEI ÖFEN



Die doppio Ambiente Wand ist ein nicht brennbarer auf Kalkhydrat und Weißzement basierender Feinputz mit aufeinander abgestimmten Marmormehlen und anderen anorganischen Füllstoffen. Wird die doppio Ambiente Wand lt. Technischem Datenblatt verarbeitet und versiegelt ist die Spachtelmasse für Öfen geeignet.

## **Untergrundvorbereitung:**

Die zu beschichtenden Flächen müssen sauber, fest bzw. tragfest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Die Temperatur des Untergrundes und der Umluft muss mindestens 15°C betragen.

## **doppo Ambiente Ölimprägnierung:**

Die doppio Ambiente Ölimprägnierung wird wie gewohnt auf die lt. Technischem Datenblatt entsprechend getrocknete doppio Ambiente Wand aufgetragen.

Zu beachten ist, dass es sich um ein Naturöl handelt, welches helle Farbtöne leicht gelblich erscheinen lässt. Daher empfehlen wir im Vorfeld die Farbe zu bemustern oder gegebenenfalls eine andere Versiegelungsvariante zu wählen.

Für ein fleckenfreies Ergebnis bei der doppio Ambiente Betonoptik empfehlen wir, die zu versiegelnde Fläche vorher mit dem Imprägnierungsmittel doppio Hydrostop lt. Technischem Datenblatt vorzubereiten.

## **doppo MineraFINISH (2-K System) oder doppio Einpflege glänzend / matt (1-K System)**

doppo MineraFinish/Einpflege ist für die Anwendung auf Öfen geeignet, unter der Voraussetzung, dass der gespachtelte Ofen ausreichend ausgeheizt wurde. Damit verhindert man das Einbinden von Restfeuchte und daraus resultierende Spannungsrisse im Material und der Versiegelung.