

AUSSCHREIBUNGSTEXT AUSSENBEREICH

DOPPO WASCHPUTZ MEDITERRAN



Produktbeschreibung:

DOPPO WASCHPUTZ MEDITERRAN ist ein rein mineralischer, dünnschichtiger Kalkputz für Wandoberflächen sowohl für innen als auch außen. Der Waschputz ist lichtfest, witterungsbeständig und bietet durch seinen natürlichen pH-Wert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Algenbefall und macht Fassaden somit weniger anfällig. Durch die mineralische Zusammensetzung erzielt der Edelputz eine hohe Diffusionsoffenheit, ist lösemittelfrei (VOC frei) und enthält keine Konservierungsstoffe. Aufgrund der optimalen Wasserdampfdurchlässigkeit schafft der Waschputz ein gesundes Wohnklima.

Untergrundbehandlung

Pos. 1 Untergrundvorbereitung:

Staub, lose Teile und Verschmutzungen entfernen. Vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher, Putz mit einer Körnung >2mm, mit einer für den Außenbereich geeigneten Spachtelmasse glätten (z.B. Sopro Baukleber universell).

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Pos. 2 Grundieren:

Auftragen der Haftbrücke doppo AC-Grundierung mittels Pinsel oder Kurzhaarroller.

Verbrauch:

doppo AC-Grundierung ca. 0,2 -0,3 kg/m²
ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Spachtelarbeiten mit doppo Waschputz Mediterran:

Pos. 3 Auftragen des doppo Waschputz Mediterran:

Der angemischte Waschputz wird mittels entsprechender Traufel oder venezianischen Kelle auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund auf das angegebene Größtkorn der Marmorkörnung aufgezogen. Im Anschluss mit einem leicht feuchten Schwammbrett zu einer dichten sowie einheitlichen Fläche verreiben.

Verbrauch:

doppo Waschputz Mediterran ca. 8kg/m²
ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Hinweis:

Im Außenbereich sind Marmormischungen mit Größtkorn 5 mm vorgegeben.

Marmormischungen:	Verbrauch/m²: Größtkorn:	
doppo Waschputz Mediterran V4	8kg	5 mm
doppo Waschputz Mediterran V5	8kg	5 mm
doppo Waschputz Mediterran V6	8kg	5 mm
doppo Waschputz Mediterran V10	8kg	5 mm
doppo Waschputz Mediterran V11	8kg	5 mm

Freilegen der Körnung des doppo Waschputz Mediterran:

Pos. 4 Waschen des doppo Waschputz Mediterran:

2 bis 3-maliges auswaschen der Marmorkörnung mit einem feuchten Schwammbrett.

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Imprägnieren:

Pos. 5 Imprägnieren mit doppo Hydrostop:

Ausgetrockneten doppo Waschputz Mediterran mit doppo Hydro Stopp mit Schwamm oder mit breitem Malerpinsel. 2-mal imprägnieren.

Verbrauch:

doppo Hydro Stop ca. 0,3 Liter/m²
ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Pos. 6 Imprägnieren mit doppo Polish Terrazzo im Sockelbereich:

Hydrophobiertem und ausgetrockneten doppo Waschputz Mediterran mit doppo Polish Terrazzo mit Schwamm oder mit breitem Malerpinsel. 1-mal imprägnieren.

Verbrauch:

doppo Polish Terrazzo ca. 0,05 Liter/m²
ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Alternativpositionen:

Alt. 1 Imprägnieren:

Beton, Gipskartonplatten, Fermacellplatten und stark saugende bzw. kreibende Untergründe mit doppo Wandimprägnierung imprägnieren.

Verbrauch:

doppo Wandimprägnierung ca. 0,2 Liter/m²
ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Alt. 2 Armierungsgewebe

Einarbeiten eines Armierungsgewebes mit Sopro Baukleber universell od. ähnlichen auf Dämmplatten.

Verbrauch:

Kleber ca. 4,5 bis 5,5kg/m²

ca. _____ / m² EP € _____ / m² € _____

Die Verarbeitungshinweise und Technische Daten des Herstellers IBOD Wand & Boden sind zu beachten.