

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPO METALL



1. Baustelleneinrichtung

An- und Abreise von und nach Kramsach inkl. Materialtransport:
Verschleiß und Verbrauch von Kleinwerkzeug sowie Hilfsmittel.
Reiseaufwand der Monteure.

ca. _____ P. EP € _____ / P. € _____

2. Untergrundbehandlung

Untergrundvorbereitung:

Staub, lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Es muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Eventuell vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher sind mit doppo Vetroplast zu egalisieren.

ca. _____ P. EP € _____ / P. € _____

Grundieren:

Beton, Gipsplatten und stark saugende bzw. kreibende Untergründe müssen mit doppo Wandimprägnierung vorbehandelt werden. Nach Austrocknung der doppo Wandimprägnierung (ca.4 Stunden) wird doppo AC-Grundierung in einem Arbeitsgang mittels Pinsel oder Kurzhaarroller aufgebracht.

Verbrauch:

doppo Wandimprägnierung	ca. 0,15 Liter/m ²
doppo AC Grundierung	ca. 0,2 -0,3 kg/m ²

ca. _____ P. EP € _____ / P. € _____

3. Beschichtung mit doppio Ambiente Wand Emiglia

Spachtelung:

Der Feinputz wird mittels Traufel oder venezianischer Spachtel auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund in einer Schichtstärke von 2-3 mm aufgetragen und nach vorgegebener Zeit (siehe technisches Datenblatt doppio Ambiente Wand) nachgearbeitet.

Verbrauch: Emiglia, Terra, IBOD-18 ca. 1,5 kg/m²

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

4. Grundierung für doppio Metall:

Spachtelschläge od. sonstige Erhöhungen v. doppio Ambiente Wand händisch abschleifen, anschließend mit einem sauberen Besen oder Microfasertuch entstauben. doppio Finish Versiegelung im Kreuzgang mit einer Kurzhaarrolle 1x aufrollen.

Verbrauch:

doppo Finish 1K Versiegelung ca. 0,1-0,13 kg/m²

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

5. Beschichten mit doppio Metall:

Aufrollen von doppio Metall 2x im Kreuzgang mit einer Kurzhaarrolle. Abstand der einzelnen Schichten ca. 1 Stunde.

Verbrauch (Metallack u. Metallpulver):

doppo Metall Kupfer ca. 500 Gramm/m²

doppo Metall Messing ca. 500 Gramm/m²

doppo Metall Zinn ca. 500 Gramm/m²

doppo Metall Eisen ca. 500 Gramm/m²

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

6. Schleifen u. polieren von doppio Metall:

Die ausgehärtete (nach ca. 24h) doppio Metallwand schleifen und polieren.

Schleifgänge incl. polieren:

doppo Metall Kupfer 1x Kö 220 1x Trizakt 3000

doppo Metall Messing 1x Kö 220 1x Trizakt 3000

doppo Metall Zinn 1x Kö 220 1x Trizakt 3000

doppo Metall Eisen 1x Kö 220 1x Trizakt 3000

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Reinigen u. versiegeln von doppio Metall:

Die geschliffene u. polierte doppio Metallwand mit Reinigungstuch säubern und doppio Ambiente Ölimprägnierung 1x mit einem Schwamm auftragen und mit einem fusselfreien Baumwoll- oder Microfasertuch auswischen

Verbrauch Versiegelung:

doppo Ambiente Ölimprägnierung: ca. 0,04 Liter/m²

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

7. Oxidieren von doppio Metall:

Das geschliffene doppio Metall mit doppio Metall Oxid vollflächig 2 bis 3x besprühen.

Verbrauch doppio Metall Oxid:

ca. 0,05 Liter/m²

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

8. Versiegeln von doppio Metall oxidiert:

Die trockene, oxidierte Fläche mit doppio Metall Finish 1x mit Kurzhaarrolle versiegeln.

Verbrauch Versiegelung:

doppo Metall Finish ca. 0,08-0,1 kg/m²

doppo Metalllack Verdünnung 15-20%

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

9. Zusatzpositionen

Kleinmaterialpauschale:

ca. _____ P. EP € _____ / P. € _____