

# AUSSCHREIBUNGSTEXT



## KUNSTHARZMODIFIZIERTER, MINERALISCHER 2-SCHICHT WANDBELAG MIT SPACHTELSTRUKTUR DOPPO AMBIENTE PRO +

SYSTEMGEPRÜFT:  
GEC-EMICODE-SIEGEL: EV1 PLUS SEHR EMISSIONSARM

### ***Baustelleneinrichtung***

Pos. 1 An- und Abreise der Monteure inkl. Materialtransport je Bauabschnitt.

ca. \_\_\_\_\_ Stk.                      EP € \_\_\_\_\_ / P.                      € \_\_\_\_\_

### ***Untergrundbehandlung – Beschichtung mit doppio Ambiente Pro+***

Pos. 2 Untergrundvorbereitung:

Staub, lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Es muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Eventuell vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher sind mit doppio Vetroplast zu egalisieren.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                      € \_\_\_\_\_

Pos. 3 Imprägnieren:

Beton und stark saugende bzw. k Reidende Untergründe müssen mit doppio Wandimprägnierung vorbehandelt werden. Aufwischen der Wandimprägnierung mit Microfasermopp.

#### **Verbrauch:**

doppo Wandimprägnierung ca. 0,2 Liter/m<sup>2</sup>

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                      € \_\_\_\_\_

Pos. 4 Wandabdichtung in Nassräumen:

Im Nass- und sonstigen Spritzwasserbereich ist die gesamte Fläche mit doppo Ambiente Wandabdichtung zu behandeln. In einer Mindestauftragsstärke von 2 mm, aufgeteilt auf zwei Arbeitsgängen, auftragen. Armaturen und Rohrdurchführungen müssen mit fertigen Dichtungsmanschetten in die Wandabdichtung eingebunden werden.

**Verbrauch:**

doppo Wandabdichtung ca. 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
(2-maliger Auftrag erforderlich; mind. 2 mm (in 2 Schichten))

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                      € \_\_\_\_\_

Pos. 5 Abdichtung der Ichsen:

Die Ichsen sind mit doppo Abdichtband ab zu dichten. Diese müssen ebenfalls in die doppo Wandabdichtung eingearbeitet werden.

ca. \_\_\_\_\_ lfm                      EP € \_\_\_\_\_ / lfm                      € \_\_\_\_\_

Pos. 6 Abdichtung der Ecken:

Die Innen- und Außenecken sind mit doppo Innen- und Außenecken ab zu dichten. Diese müssen ebenfalls in die doppo Wandabdichtung eingearbeitet werden.

ca. \_\_\_\_\_ Stück                      EP € \_\_\_\_\_ / lfm                      € \_\_\_\_\_

Pos. 7 Grundieren:

Nach Austrocknung der doppo Wandimprägnierung (ca. 24 Stunden) wird doppo AC-Grundierung in einem Arbeitsgang mittels Pinsel oder Kurzhaarroller aufgebracht.

**Verbrauch:**

doppo AC Grundierung                      ca. 0,2 -0,3 kg/m<sup>2</sup>

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                      € \_\_\_\_\_

## **Beschichtung mit doppio Ambiente Pro +**

### Pos. 8 Spachtelung:

Die Spachtelmasse wird mittels Traufel oder venezianischer Spachtel auf der vorbereiteten und grundierten Wandfläche 2 schichtig im Abstand von 24 Stunden (je Schicht) in einer Gesamtschichtstärke von ca. 2 mm aufgetragen.

#### **Verbrauch:**

doppo Ambiente Pro + ca. 1 kg/m<sup>2</sup> und mm-Schichtdicke

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

### Pos. 9 Schleifen:

2 maliges schleifen der ausgehärteten doppio Ambiente Pro +-Spachtelmasse mittels einer geeigneten Schleifmaschine.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

### Pos. 10 Reinigen:

Reinigen der Oberfläche mit weißen Pad und Reinigungstüchern.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

## **Versiegelung**

### Pos. 11 Versiegelung:

doppo Finish Standard+ (seiden matt) oder Finish Light+ (extra matt) Versiegelung 1-mal mit Kurzhaarroller im Kreuzgang auftragen. In Nassbereichen muss eine zweite Versiegelungsschicht, am nächsten Tag aufgetragen werden.

#### **Verbrauch:**

doppo Finish Standard+ oder Light+ ca. 0,1 kg/m<sup>2</sup> pro Auftrag

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

## **Zusatzpositionen**

### Pos. 12 Kleinmaterialpauschale

ca. \_\_\_\_\_ P. EP € \_\_\_\_\_ / P. € \_\_\_\_\_

### Pos. 13 Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. \_\_\_\_\_ lfm EP € \_\_\_\_\_ / lfm € \_\_\_\_\_